

## 技术参数表

应用： 重型车空气滤纸

**K937A-800-PX**

性能指标	单位	数值范围
定量	G/m <sup>2</sup>	100±5
厚度	mm	0.5±0.05
透气度	L/m <sup>2</sup> .sec	800
最大孔径	μm	≤100
平均孔径	μm	90
耐破度	kPa	≥280
挺度	mN.m	≥3.0
瓦楞深度	mm	--
<b>备注：</b> 1. 测试环境: 温度 23±1℃, 湿度: 50±2% 2. 定量测试样本 0.01 m <sup>2</sup> , 天平精度 0.01g 3. 透气度测试压差 P=200 mm 水柱, 孔板 70c m <sup>2</sup> 4. 孔径测试采用冒泡法, 第一个泡下压差查表得最大孔径 5. 挺度样本宽度 38mm, 弯曲角度 15° 6. 耐破度测试采用液压递增原理, 膜厚 0.86±0.06mm 7. 水分烘干法, 温度 105±2℃, 至恒重		

### 联系方式：

网址: [www.tjs-nonwoven.cn](http://www.tjs-nonwoven.cn)

电话: 0311-83288188

邮箱: [info@tjs-nonwoven.com](mailto:info@tjs-nonwoven.com)

传真: 0311-83218321

地址: 河北省辛集市市府街北侧、盛兴路西侧

**石家庄天锦晟无纺科技有限公司**