

## 技术参数表

应用： 重型车空气滤纸

**CX9-WX**

| 性能指标  | 单位                    | 数值范围     |
|---|-----------------------|----------|
| 定量  | G/m <sup>2</sup>      | 110-115  |
| 厚度  | mm                    | 0.5±0.05 |
| 透气度   | L/m <sup>2</sup> .sec | 110-130  |
| 最大孔径  | μm                    | ≤38      |
| 平均孔径  | μm                    | 32       |
| 耐破度   | kPa                   | ≥450     |
| 挺度  | mN.m                  | ≥4.0     |
| 瓦楞深度  | mm                    | 0.4-0.45 |
| <b>备注：</b><br>1. 测试环境: 温度 23±1℃, 湿度: 50±2%<br>2. 定量测试样本 0.01 m <sup>2</sup> , 天平精度 0.01g<br>3. 透气度测试压差 P=200 mm 水柱, 孔板 70c m <sup>2</sup><br>4. 孔径测试采用冒泡法, 第一个泡下压差查表得最大孔径<br>5. 挺度样本宽度 38mm, 弯曲角度 15°<br>6. 耐破度测试采用液压递增原理, 膜厚 0.86±0.06mm<br>7. 水分烘干法, 温度 105±2℃, 至恒重 |                       |          |

### 联系方式：

网址: [www.tjs-nonwoven.cn](http://www.tjs-nonwoven.cn)

电话: 0311-83288188

邮箱: [info@tjs-nonwoven.com](mailto:info@tjs-nonwoven.com)

传真: 0311-83218321

地址: 河北省辛集市市府街北侧、盛兴路西侧

石家庄天锦晟无纺科技有限公司